

Mineral	laurite				irarsite					Ir-Os-Ru-alloys/oxides				
wt%														
Ru	36,05	36,34	39,08	33,13	n.d.	n.d.	3,02	n.d.	4,73	47,45	33,21	7,23	2,79	2,8
Os	24,53	22,24	20,87	29,64	n.d.	n.d.	2,14	n.d.	2,23	29,5	48,09	n.d.	6,19	n.d.
Ir	8,03	6,55	6,02	5,81	62,84	58,32	59,02	58,44	52,11	10,02	8,52	59,71	81,17	64,64
Pt	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,54	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,15	n.d.
Pd	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,28	n.d.
Cr	0,81	n.d.	n.d.	n.d.	0,55	1,78	1,27	0,63	n.d.	n.d.	0,77	0,96	n.d.	1,31
Fe	0,29	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,99	n.d.	n.d.	0,76	8,11	8,74	22,03	1,39	25,79
Co	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,3	0,76	n.d.	n.d.	1,36
Ni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,54	n.d.	1,71
As	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23,78	26,88	23,38	26,22	27,64	0,43	n.d.	1,24	n.d.	n.d.
S	30,14	34,77	33,59	29,92	12,47	9,94	11,45	10,72	11,51	0,55	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Total	99,85	99,9	99,56	98,5	99,64	97,91	100,28	99,55	98,98	97,36	100,09	97,71	99,97	97,61